

FICHA TECNICA

mARTE Ultra



ESTUCO

En el gusto por lo bien hecho...

PÉGALO ULTRA

Descripción:

ESTUCO es un recubrimiento elaborado a base de cemento pórtland, agregados de granulometría compensada, aditivos químicos y pigmentos, para dar un acabado semi-aspero en muros de interiores y exteriores.

Características

Código: 31508 Estuco Blanco

Presentación: 40 Kg.

Disponible: Blanco.

Uso recomendado:

Block, ladrillo, concreto celular y muros prefabricados, mortero base cemento-arena, interior y/o exterior

Ventajas

Alta trabajabilidad, excelente adherencia, fácil y rápida colocación, producto impermeable, estético, sustituye el zarpeo y pintura

Limitaciones: no aplicar ESTUCO ultra cuando la temperatura sea inferior a 5° C o supere los 40° C o si clima no lo permite (tolvaneras, lluvia, nieve)

No agregar más agua una vez hecha la mezcla esto puede afectar en la dureza o en manchas en el resultado final

No se recomienda pegar sobre pintura.

Preparación y aplicación de la mezcla:

Asegure que la superficie este limpia, libre de polvo, grasas

Vacié en un recipiente 8 lts. de agua limpia

Agregue 1 saco de 40 kg de Estuco Ultra

Mezclar hasta formar una mezcla homogénea (libre de grumos)

Dejar reposar 10 a 15 min

Se debe mezclar de nuevo antes de aplicarlo sin agregar más agua

Aplicar de izquierda a derecha con una llana cuadrada metálica

Aproximadamente 30 minutos de terminar la aplicación dar el acabado con una llana de esponja con movimientos circulares.

Almacenamiento:

Este producto debe ser almacenado en un lugar techado, fresco y seco, evite los lugares con exceso de humedad

Seguridad:

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, el polvo puede causar daños en los ojos, piel o pulmones es recomendable utilizar mascarilla respiratoria, lentes y guantes como seguridad, de llegar a tener contactos del polvo en los ojos, enjuague con abundante agua, en caso

de ingestión tomar agua, no inducir al vómito, recurra asistencia médica inmediata.

INFORMACION TECNICA

Agua de operación	20% (8 lts)
Rendimiento (saco 20 kg)	≈ 7 m ²
Tiempo de secado	10 minutos
Densidad (Kg/M ³)	1780 Kg/M ³
Tiempo útil de la Mezcla en recipiente	40 min
Tiempo de almacenaje	18 meses lugar fresco y seco
Temperatura de aplicacion	5°/40° C
Condiciones: temperatura 24° c, humedad relativa 38%	

Garantía:

En Marte ultra garantizamos la calidad de todos los componentes utilizados para la fabricación de este producto, ya que están basados bajo los más estrictos controles de calidad, Marte ultra no se responsabiliza del incumplimiento de las instrucciones especificadas en este envase, en casos de defectos de fabricación del producto, la garantía aplicará en la sustitución del material en la misma proporción, hay condiciones fuera de nuestro alcance tales como métodos de instalación, adhesivo marte se limita al reemplazo del material.

Para efecto y uso de la garantía llamar 871-904-96-27, 871-904-96-28, 871 175 12 00, favor de tener el ticket de compra o comprobante de pago, uno de nuestros asesores técnicos le dará seguimiento y deberá dar dictamen y solución en un plazo no mayor a 7 días.

Marte Ultra no se hará responsable por gastos ocasionado por una mala instalación

Elaborado por:

Adhesivos Marte Ultra de Gutierrez Ferreteros S.A. de C.V. Blvd. Miguel Alemán y Rayón. Col. Centro, Gomez Palacio, Dgo. Mexico, Tel. 871 175 12 00



mARTE Ultra

FICHA TECNICA