

### PSP Porcelanato

#### Descripción:

Pégalo Ultra PSP Porcelanato es un adhesivo formulado a base de cemento portland, agregados de granulometría compensada y aditivos químicos que le brindan un excelente desempeño y de gran calidad, utilizado para la instalación de losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.

## Características

**Código:** 31504 Gris 31507 Blanco

**Presentación:** 20 Kg.

**Disponible:** Gris y Blanco.

#### Uso recomendado:

Interior y/ exterior, pisos y/o muros, residencial y/o comercial, todo tipo de tráfico

#### Normas

La evaluación técnica de este material está apegado a la Norma **NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 tipo "C"** mezclado con agua.

#### Sustratos

Superficies de alta absorción de agua, concreto (Curado 28 días), tablas de cemento, block, ladrillo.

#### Revestimientos

Alta, media, baja y nula absorción de agua, como loseta cerámica porcelanato, granito, mármol, barro, piedra, cottoforte, fachaleta.

#### Ventajas

Alta trabajabilidad, pasta cremosa que facilita la aplicación, tiempos aceptables para un gran trabajo de instalación, disminuye la fatiga del instalador, facilita la instalación de cerámica nueva sobre cerámica ya instalada, ahorro de costos y tiempos en la obra

**Limitaciones:** Pégalo Ultra PSP Porcelanato NO deberá ser utilizado en superficies que contengan vinil, pegamento, superficies pintadas ni adherir en materiales como yeso, mármol negro o verde, madera, cerámica y metal.

#### INFORMACION TECNICA

Agua de operación	5 lts (en saco 20kg)
Rendimiento (saco 20 kg)	≈ 4 m <sup>2</sup>
Tiempo abierto	25 minutos.
Tiempo de ajuste	10 minutos.
Densidad (Kg/M3)	1584 Kg/M3
Tiempo útil de la Mezcla en recipiente	2 horas mezclando cada 10 min sin agregar agua
Tiempo de almacenaje	18 meses lugar fresco y seco
Tiempo para transitar	24 hrs
Condiciones: temperatura 24° c, humedad relativa 38%.	

### Proceso de instalación básico:

#### 1.-Preparacion De La Superficie.

- ☞ Superficie firme.
- ☞ Limpia con una escoba.
- ☞ Libre de polvo, aceites y ácidos.
- ☞ Nivelación con concreto y arena esperar 24 hrs.

#### 2.-Selección Del Material.

- ☞ Cerámica.
- ☞ Piso.
- ☞ Azulejo.
- ☞ Decorado.

#### 3.-Preparacion De La Mezcla.

- ☞ Mezclar adhesivo Marte con el agua limpia recomendada de 5 lt/20kg en un recipiente hasta formar una mezcla suave y fácil de manejar.
- ☞ Dejar reposar la mezcla 10 min para que alcance sus máximas propiedades.

#### 4.-Distribucion Del Adhesivo.

- ☞ Extender el adhesivo marte sobre el firme con el lado liso de la llana para lograr mayor distribución de la mezcla.
- ☞ Pasar los dientes de la llana y marcar los surcos para una correcta distribución de la mezcla.
- ☞ No extienda más adhesivo del que se utilizar en un periodo de 15 minutos.

#### 5.-Aplicación Del Adhesivo.

- ☞ Utiliza la llana de un tamaño apropiado según tamaño de la loseta para asegurar el total de la cobertura
- ☞ Con el lado plano extiende y el dentado raya en sentido perpendicular a la losera, no en sentido circular, asegurar una cobertura mayor al 95%.

#### 6.-Colocacion De La Loseta.

- ☞ Coloca la pieza sobre el adhesivo aplicado.
- ☞ Presiona con firmeza.
- ☞ Ajústala con movimientos perpendiculares al rayado del adhesivo con un maso de goma.
- ☞ Nivelar entre piezas.
- ☞ Colocación de separadores.
- ☞ Esperar 24 horas, no pisar o emboquillar hasta que este seco.

#### 7.-Limpieza.

- ☞ Utiliza una esponja húmeda para retirar los excesos de adhesivo en la superficie antes de que se seque



### Llanas recomendadas:

Formato (cm)	Llana recomendada (AXBXC)mm
11x11	6x6x6
15x15	6x6x6
15x20	6x6x6
20x20	8x8x8
30x30	10x10x10
33x33	10x10x10
40x40 o mayor	12x12x12

\*El rendimiento es un estimado por saco de 20 kg, puede variar por la llana utilizada, tamaño del revestimiento y la nivelación del sustrato

### Almacenamiento:

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, evite los lugares con exceso de humedad

### Seguridad:

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**, el polvo puede causar daños en los ojos, piel o pulmones es recomendable utilizar mascarilla respiratoria, lentes y guantes como seguridad, de llegar a tener contactos del polvo en los ojos, enjuague con abundante agua, en caso de ingestión tomar agua, no inducir al vómito, recurra asistencia médica inmediata.

### Garantía:

En adhesivos Marte ultra garantizamos la calidad de todos los componentes utilizados para la fabricación de este producto, ya que están basados bajo los más estrictos controles de calidad, adhesivos Marte no se responsabiliza del incumplimiento de las instrucciones especificadas en este envase, en casos de defectos de fabricación del producto, la garantía aplicará en la sustitución del material en la misma proporción, hay condiciones fuera de nuestro alcance tales como métodos de instalación, adhesivo marte se limita al reemplazo del material.

Para efecto y uso de la garantía llamar 871-904-96-27, 871-904-96-28, 871 175 12 00, favor de tener el ticket de compra o comprobante de pago, uno de nuestros asesores técnicos le dará seguimiento y deberá dar dictamen y solución en un plazo no mayor a 7 días.

Marte Ultra no se hará responsable por gastos ocasionado por una mala instalación

### Elaborado por:

**Adhesivos Marte Ultra de Gutierrez Ferreteros S.A. de C.V.**  
Blvd. Miguel Alemán y Rayón. Col. Centro, Gomez Palacio, Dgo.  
Mexico, Tel. 871 175 12 00